

Технические характеристики «NANO-FIXTM» (концентрация 1:5)

Наименование показателя	Значение
Массовая доля сухих веществ	не менее 14%
Глубина пропитки	более 5 мм
Упрочнение верхнего слоя	более М700 (на 30-50%)
Повышение износостойкости	в 2 раза
Повышение ударной вязкости	на 20-30%
Обеспыливание поверхности	полное
Гидроизоляция поверхности	частичная
Паропроницаемость	сохраняется
Химическая стойкость	средняя
Температура эксплуатации	-70 °С ...+140 °С
Срок эксплуатации	не менее 15 лет
Внешний вид материала	полупрозрачная жидкость, в объеме белесая
Внешний вид покрытия	прозрачная бесцветная глянцевая пленка
Плотность	1,00 – 1,05 г/см ³
Минимальная температура нанесения	+ 5 °С
Разбавитель	Вода